

FICHA TÉCNICA DE ENGOBE EASP-11 V.AZULADO POLVO

Impresa el: 13/11/2019

1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

Código	22308604
Nombre del Producto	ENGOBE EASP-11 V.AZULADO POLVO
Descripción	ENGOBE DE ALTA TEMPERATURA VERDE AZULADO SIN PLOMO. Pertenece a la gama de engobes de alta temperatura diseñados para el esmaltado y decorado de piezas de gres y porcelana.
Aplicación	Pueden aplicarse tanto a baño, pistola o pincel. Para la aplicación en monococción es aconsejable añadir un 5% de Monocol V. El intervalo de cocción es muy amplio: 980°-1280°C. Obteniéndose el máximo rendimiento de color a 1280°C. Para más información puede visitar nuestra página https://prodesco.es/sp/tienda.asp?n1=9&n2=390

Empresa

PRODESCO S.L. C/ Aviación 44 46940 Manises Valencia - España	Telf 961545588 Fax 961533025 email admon@prodesco.es Web http://www.prodesco.es
--	--

2. COMPOSICION E INFORMACION SOBRE COMPONENTES

Análisis Químico

Li ₂ O	ZnO	Cr ₂ O ₃	CaF ₂	Fig.Ig:Co,Al,Cr	[5-10]
Na ₂ O [1-5]	MnO	B ₂ O ₃	Bi ₂ O ₃		[10-20]
K ₂ O [1-5]	CdO	V ₂ O ₅	P ₂ O ₅		
MgO [0-0,5]	CoO	MnO ₂	BeO		
CaO [0-0,5]	NiO	SiO ₂ [40-80]	CeO ₂		
SrO	Al ₂ O ₃ [10-20]	TiO ₂ [0,5-1]	CuO		
BaO	Fe ₂ O ₃ [0-0,5]	ZrO ₂	Pr ₂ O ₃		
PbO	Sb ₂ O ₃	SnO ₂			

3 PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto	Polvo verde azulado.	Índice Acidez	1,4
Estado	Sólido.	Tensión Superficial	296,82din/cm
Color(cocido)	Engobe verde azulado.		
Olor			

4. COLORIMETRIA

*L= 36.01	*A= -7.73	*B= -3.61	* Por Minolta ChromaControl (S) D-65 A 10° G: O-O
-----------	-----------	-----------	--

5. DILATOMETRIA

(25-300)	$55,95 \cdot 10^{-7} C^{-1}$	Tª Transformación	524,1°C
(50-300)	$55,57 \cdot 10^{-7} C^{-1}$	Tª Reblandecimiento	883°C
(300-500)	$63,43 \cdot 10^{-7} C^{-1}$	Pto. Fusión	>900°C
(500-600)	$85,50 \cdot 10^{-7} C^{-1}$		

* Datos obtenidos con dilatómetro BÄHR mod. DIL 801 L

6. DISTRIBUCION GRANULOMÉTRICA (VÍA HÚMEDA)

Tamaño:	>10µ	41,94%	Refracción	2
	>25µ	17,53%	Absorción	
	>40µ	8,48%		
	>70µ	2,0675%		
	>120µ	0,095%		
	d(0,5)	7,5625µ		

* Datos obtenidos por Malvern Instruments (Master Sizer 2000)

7. RECOMENDACIONES SOBRE OBJETOS ESMALTADOS DESTINADOS A USO CULINARIO

Material exento de Plomo y Cadmio.

Se recomienda cocer este producto a la temperatura indicada con un ciclo de cocción lento y realizando un mantenimiento de la temperatura final.

** Si sus condiciones de trabajo, no se corresponden con las indicadas, consúltenos antes de proceder a su utilización.

Notas: n.a (no aplicable), n.d (no se dispone de información), p.n (pruebas negativas)

