

# FICHA TÉCNICA DE ENGOBE ENSP-10 CARMIN POLVO

Impresa el: 14/10/2019

## 1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

<b>Código</b>	41110804
<b>Nombre del Producto</b>	ENGOBE ENSP-10 CARMIN POLVO
<b>Descripción</b>	ENGOBE CARMIN SIN PLOMO. Compuesto de Frita. Nº CAS: 65997-18-4.
<b>Aplicación</b>	Pertenece a la gama de engobes "ENSP" (ENGOBES COLOREADOS SIN PLOMO), para su aplicación sobre bizcocho cerámico tanto de pasta blanca como de barro rojo. El intervalo de temperatura va desde 930°C hasta 1050°C, obteniendo el máximo desarrollo del color a 980°C. Se pueden utilizar a temperaturas más altas obteniéndose diferentes acabados. Para más información puede visitar la hoja de información <a href="https://prodesco.es/sp/tienda.asp?n1=9&amp;n2=356">https://prodesco.es/sp/tienda.asp?n1=9&amp;n2=356</a>

### Empresa

PRODESCO S.L. C/ Aviación 44 46940 Manises Valencia - España	<b>Telf</b> <b>Fax</b> <b>email</b> <b>Web</b>	961545588 961533025 admon@prodesco.es <a href="http://www.prodesco.es">http://www.prodesco.es</a>
-----------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 2. COMPOSICION E INFORMACION SOBRE COMPONENTES

### Análisis Químico

Li <sub>2</sub> O	ZnO	Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	CaF <sub>2</sub>	Pig.Ing(Ca,Cr,Si,Sn)	[20-40]
Na <sub>2</sub> O [1-5]	MnO	B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> [5-10]	Bi <sub>2</sub> O <sub>3</sub>		
K <sub>2</sub> O [1-5]	CdO	V <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>		
MgO [0,5-1]	CoO	MnO <sub>2</sub>	BeO		
CaO [1-5]	NiO	SiO <sub>2</sub> [40-80]	CeO <sub>2</sub>		
SrO	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> [10-20]	TiO <sub>2</sub> [0-0,5]	CuO		
BaO [0,5-1]	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> [0-0,5]	ZrO <sub>2</sub>	Pr <sub>2</sub> O <sub>3</sub>		
PbO	Sb <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	SnO <sub>2</sub>			

## 3 PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

<b>Aspecto</b>	Polvo rosa.	<b>Índice Acidez</b>	2,26
<b>Estado</b>	Sólido.	<b>Tensión Superficial</b>	259,61 din/cm
<b>Color(cocido)</b>	Carmín.		
<b>Olor</b>	-		

## 4. COLORIMETRIA

*L=	38.53	*A=	19.59	*B=	4.34	* Por Minolta ChromaControl (S) D-65 A 10° G: O-O
-----	-------	-----	-------	-----	------	------------------------------------------------------

## 5. DILATOMETRIA

(25-300)	$62,1 \cdot 10^{-7} \text{ C}^{-1}$	<b>Tª Transformación</b>	560.6°C
(50-300)	$62,3 \cdot 10^{-7} \text{ C}^{-1}$	<b>Tª Reblandecimiento</b>	778°C
(300-500)	$71,2 \cdot 10^{-7} \text{ C}^{-1}$	<b>Pto. Fusión</b>	>900°C
(500-600)	$112,7 \cdot 10^{-7} \text{ C}^{-1}$		

\* Datos obtenidos con dilatómetro BÄHR mod. DIL 801 L

## 6. DISTRIBUCION GRANULOMÉTRICA (VÍA HÚMEDA)

<b>Tamaño:</b>	>10µ	45%	<b>Refracción</b>	1,68
	>25µ	18%	<b>Absorción</b>	
	>40µ	7,5%		
	>70µ	1,5%		
	>120µ	%		
	d(0,5)	10µ		

\* Datos obtenidos por Malvern Instruments (Master Sizer 2000)

## 7. RECOMENDACIONES SOBRE OBJETOS ESMALTADOS DESTINADOS A USO CULINARIO

Material exento de Plomo y Cadmio.

Se recomienda cocer este producto a la temperatura indicada con un ciclo de cocción lento y realizando un mantenimiento de la temperatura final.

\*\* Si sus condiciones de trabajo, no se corresponden con las indicadas, consúltenos antes de proceder a su utilización.

**Notas:** n.a (no aplicable), n.d (no se dispone de información), p.n (pruebas negativas)

