

PASTA CERAMICA TIPO GRES CHAMOTADO (0 – 0.6 mm)
Grogged stoneware / Gres chamotée

MASA PLÁSTICA CON UN 17 - 19 % HUMEDAD
Plastic body with a water content about 17 - 19 % / Pâte plastique avec 17 - 19 % d'eau

APLICACIÓN : PARA USO MANUAL
For hand working / Pour usage a la main

PROPIEDADES EN CRUDO / Green properties / Propriétés en crú

CONTRACCION DE SECADO – Drying shrinkage – Retrait de sechage	4.5 – 6.0 %
PÉRDIDA AL FUEGO - Loss on ignition – Perte au feu	4 – 5 %


PROPIEDADES EN COCIDO / Fired properties / Propriétés apres cuisson

TEMPERATURA COCCION - Firing Temp. – Temp. cuisson	1220° - 1280°C
COLOR EN COCIDO – Fired colour – Couleur cuit	GRIS / Grey
DENSIDAD APARENTE - Apparent density – Densité apparente	2.2 - 2.3 g . cm ⁻³
ABSORCIÓN DE AGUA - Water absorption – Absorption d'eau	0 - 3 %
CONTRACCIÓN DE COCCIÓN - Firing shrinkage – Retrait á cuit	4.5 - 6.5 %
α (30-300°C)	48 - 53 x10 ⁻⁷ °C ⁻¹
γ (30-300°C)	145 - 155 x10 ⁻⁷ °C ⁻¹

Los datos que figuran en este impreso son una media estadística de las medidas realizadas periódicamente a nuestros materiales y deben ser considerados como meramente indicativos. VICAR S.A. se reserva el derecho a la rectificación de los mismos, dentro del límite de las tolerancias estadísticas, en cualquier momento, previa o posterior notificación a sus clientes.

The data quoted in this paper are a statistical mean of the control test carried out to our materials and must be considered as indicative only. VICAR S.A. reserves the right to change these data, within the limits of statistical tolerance, at any time without prior notification to customers.

Les données ici mentionnées sont une moyenne statistique des mesures effectuées sur notre matériaux. Elles sont seulement indicatives. VICAR S.A. se réserve le droit à la rectification de celles-ci dans les limites statistiques, préalable ou postérieure notification à ses clients.



VICAR S.A.

ROSAS 3 - 46940 MANISES - VALENCIA - (SPAIN)
TEL : (0034) 961 545 100 - FAX : (0034) - 961 547 500
WEB : www.vicar-sa.es // Email : vicar@vicar-sa.es