



PRODESCO, S.L.
Aviación, 44
46940-MANISES
VALENCIA
ESPAÑA

E-mail admon@prodesco.es

www.prodesco.es

Teléfono +34 961545588

Fax +34 961533025

ESMALTES DE ALFARERIA S/Pb

Se trata de una colección de nuevos esmaltes para cazuelas y alfarería en general, con un brillo y calidad superficial sobresalientes. Están completamente exentos de plomo en su composición, por lo que son especialmente indicados para cerámica de uso alimentario.

Aunque se pueden aplicar en todo tipo de pastas rojas, pastas rojas con engobe y para pastas refractarias, las características particulares de cada uno de ellos hacen que, en cada caso, estén más indicados unos u otros para obtener un resultado óptimo.

En pastas rojas, incluso en las destinadas a fuego directo, admiten perfectamente la monococción, siendo aconsejable en ocasiones la adición de Monocol III (0,5-1 %) o MONOCOL V (5%).

Pueden cocerse tanto en ciclos de cocción tradicionales como en cocciones rápidas y admite un amplio rango de temperaturas de entre 930^o-1020 °C.

REFERENCIAS Y TEMPERATURAS RECOMENDADAS:

MIEL	BLANCO
XP-3043 (930-980°C)	PR-115 (950-1080°C)
C/4 (930-980°C)	M-5148 (960-1020°C)
COÑAC	5913 (960-1020°C)
5600 (980-1050°C)	5895 (900-1020°C)
VERDE	5894 (950-1020°C)
XP-3048 (960-1050°C)	TRANSPARENTE
XP-3025 (960-1050°C)	PR-500* (930-1050°C)
NEGRO	PR-1430 (960-1050°C)
XP-3072 (960-1050°C)	PR-106 (800-950°C)
AZUL	PR-70/N (930-980°C)
XP-3085 (930-980°C)	CQ-04 (930-980°C)
	5460/F (980-1040°C)

* Se aconseja utilizar Monocol IV (0,5-1%) para monococción.

Recomendaciones:

En caso de duda, pónganse en contacto con nuestro Dto. Técnico donde se les podrá ampliar la información necesaria para el buen uso y resultado de estos materiales.